

# Active Prime Grip

Univerzální, rychleschnoucí podkladový nátěr. S křemenným pískem.

Aktivní zesílení Active Prime Grip zajišťuje vysokou přilnavost na savých i nesavých minerálních podkladech, jako jsou lepidla, vyrovnávací malty, samonivelační stěrky a omítky.



1. Vhodný pro savé a nesavé poklady
2. Pro interiéry a exteriéry
3. Rychleschnoucí
4. Jednosložkový, připravený k použití
5. Chrání kontaktní povrch mezi materiály na bázi cementu a sádry proti síranové korozi
6. Vhodný pro vytápěné podklady



## Rating 5

- ✓ Regional Mineral  $\geq 30\%$
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Solvent  $\leq 5$  g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

## Použití

### → Účel použití:

Příprava savých a nesavých podkladů před aplikací samonivelačních potěrů, vyrovnávacích malt, minerálních a cementových lepidel, tmelů a omítek pro zlepšení přilnavosti. Vytvoření ochranné bariéry k neutralizaci expanzivní chemické reakce sádrových a anhydritových podkladů.

Pro interiéry a exteriéry.

Kompatibilní produkty:

- minerální a cementová lepidla
- minerální hydroizolační malty
- nivelační malty a samonivelační potěry
- cementové a sádrové omítky
- cementové a sádrové tmely

Podklady:

- podlahy a povrchové úpravy z keramických, dlaždic, z přírodního kamene
- betonové podlahy hlazené elektrickou leštičkou
- cementové a anhydritové potěry, pevné a bezprašné

- prefabrikovaný beton a beton litý na místě
- dřevěná prkna
- parkety
- sádrové bloky a sádrokartonové desky
- cihly
- kovové podklady na pevném povrchu
- podlahy se zbytky lepidla na bázi pryskyřic
- podlahy z epoxidové pryskyřice
- laky
- obklady z pevného PVC

Nepoužívat na vysoce elastické podklady podléhající silné deformaci; na vlhké podklady a podklady podléhající kapilárnímu vzlínání vlhkosti; k pokrytí nevytvrzené malty a hrubozrnných omítek; přímo na samonivelační potěry na bázi cementu, sádry a anhydritu, v případě vzniku povrchového "mléka" a prášení, na magnezitové podklady.

## Návod k použití

### → Příprava podkladu

Všeobecně musí být podklady čisté a bez prachu, oleje či mastnoty, bez vzlínající vlhkosti, bez volných, nekonzistentních či nedokonale přichycených částic, jako jsou zbytky cementu, vápna, barev a lepidel, které je nutno zcela odstranit. Především musí být kompletně odstraněny povrchové úpravy některých druhů materiálů, jako jsou vosky pro pružné podlahy, dlaždice či parkety, nebo také přípravky pro odbednění betonu. Barvy je nutno odstranit mechanicky všude tam, kde to lze, s vynecháním pouze těch míst, která jsou pevně přichycena k podkladu. Podklady musí být stabilní, nedeformovatelné, bez prasklin a po zrání a hygrometrickém smrštění. Vysoce savý podklad musí být kompaktní, pevný a zbavený povrchového "mléka" a prášení.

Samonivelační potěry na bázi cementu a anhydritu musí být bez povrchového "mléka" a prašnosti.

Měl bych být vyleštěný aby se odstranila lazurní vrstva, a poté zbaven prachu.

Omítky na bázi sádry musí mít zbytkovou vlhkost  $\leq 1\%$ , anhydritové potěry  $\leq 0,5\%$  nebo  $\leq 0,3\%$  v případě podlahového vytápění, měřeno karbidovým vlhkoměrem.

### → Příprava

Před použitím výrobek krátce promíchejte, aby se sjednotil. Active Prime Grip je připravený k okamžitému použití.

### → Aplikace

Ponořte váleček přímo do originálního obalu a rovnoměrně rozetřete jeho část. Operaci opakujte na stejném povrchu s pohyby příčnými k předchozímu směru roztírání. Takto pokračovat až do kompletního zakrytí podkladu. Před nanesením dalšího materiálu nechte zcela vytvrdnout (cca 30 - 60 minut při teplotě  $+23\text{ }^{\circ}\text{C}$  a 50 % hm.).


### → Čištění

Čištění nástrojů od zbytků přípravku Active Prime Grip se provádí vodou ještě před ztuhnutím výrobku.

## Další pokyny

Po nanesení přípravku Active Prime Grip, a před pokládkou svrchního materiálu, zkontrolujte, zda vlhkost podkladu odpovídá zvolenému druhu povrchové úpravy.

## Certifikace a označování



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### Technické údaje dle Kvalitativní Normy Kerakoll

Vzhled	bílá krémová kapalina	
Skladování	≈ 12 měsíců od data výroby v původním, neporušeném obalu	
Upozornění	chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla	
Balení	kbelíky 5 kg	
Hustota	≈ 1,47 kg/dm <sup>3</sup>	
Viskozita	≈ 3000 mPa · s, rotor 3 RPM 50	Brookfieldova metoda
pH	≈ 8,5	
Pracovní teplota	od +5 °C do +35 °C	
Čekání před pokládkou	od ≈ 30 – 60 min. do 48 h	
Vydatnost	≈ 0,2 – 0,3 kg/m <sup>2</sup>	

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Mohou se měnit podle specifických podmínek stavby: teplota, pohyb vzduchu a nasákavost podkladu a položeného materiálu.

**Technické údaje****Kvalita vzduchu v interiéru (IAQ) VOC - Emise těžkých organických látek**

Shoda	EC 1 Plus GEV-Emicode	Cert. GEV 14644/11.01.02
-------	-----------------------	--------------------------

**HIGH-TECH**

Přilnavost k betonu po 7 dnech	≥ 3,0 N/mm <sup>2</sup>
--------------------------------	-------------------------

**Odolnost proti odtržení na glazovaném obkladu:**

- po 24 h	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
-----------	-------------------------

- po 7 dnech	≥ 2,5 N/mm <sup>2</sup>
--------------	-------------------------

**Pevnost ve stříhu na glazovaném obkladu:**


- po 24 h	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>
-----------	-------------------------

- po 7 dnech	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
--------------	-------------------------

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Hodnoty se mohou měnit podle individuálních podmínek na staveništi.

## Upozornění

- výrobek určený k profesionálnímu použití
- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- nepoužívejte na nerovných nebo příliš savých podkladech
- ověřit, zda je podklad perfektně čistý, suchý a kompaktní
- dodržovat uvedený rozsah použití
- před nanesením další vrstvy provést zkoušku přilnavosti k podkladu
- v případě omytí či mechanického odstranění přípravku je nutno jej nanést ještě jednou
- nepoužívat jako aktivátor přilnavostí pro omítky, malty a stěrky s polosuchou konzistencí či se zvýšenou granulometrií
- neaplikovat na podklady se zvýšenou deformovatelností a tepelnou dilatací
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pro jiné účely zde neuvedené je nutno kontaktovat Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl

 Údaje o Ratingu se vztahují k GreenBuilding Rating Manual 2012. Tyto informace byly aktualizované v srpnu 2023 (ref. GBR Data Report - 08.23); chtěli bychom Vás upozornit, že tyto údaje mohou být firmou KERAKOLL SpA časem upraveny či doplněny; pro případné aktualizace prosím navštivte stránky www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ověřit stav staveniště a způsob provedení práce, musí být tyto údaje považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a ověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.